

Описание продукта

POLI-FLEX NYLON - термотрансферная пленка со специальным термогерметизирующим клеем для гидрофобных и нейлоновых тканей POLI-FLEX NYLON превосходно резать и удалять лишние фрагменты благодаря самоклеящемуся ПЭТ лайнеру.

Экологически безопасный полиуретан отлично моется и приятен на ощупь.

POLI-FLEX NYLON подходит для раскроя на всех видах плоттеров. Рекомендуется использовать стандартный нож на 45°. После раскроя и удаления лишних фрагментов пленка переносится на ткань в течение 3 - 4 сек. с помощью термопресса. ПЭТ лайнер следует удалять в теплом состоянии. После охлаждения материал должен быть повторно прижат на 10 - 15 сек. с теми же параметрами. Стирается при температуре 30 °C и подходит для сухой чистки.

POLI-FLEX NYLON предназначен для работы с "трудными" типами тканей: нейлон; различные ткани с водоотталкивающими силиконовыми пропитками.

Пленка повторяет все изгибы ткани, приятна на ощупь, пользоваться таким изделием комфортно и удобно. POLI-FLEX NYLON отличается высокой непрозрачностью, что позволяет наносить ее на цветные и пестрые основы..

Сырье экологически безопасно, не содержит ПВХ, пластификаторов или тяжелых металлов (в соответствии со стандартом Oeko-Tex 100) Class I.

POLI-FLEX NYLON позволяет перемещать вырезанные элементы на подложке и работать с трансферами, включающими мелкие детали благодаря самоклеящемуся ПЭТ лайнеру.

Гарантируется безопасное и долгосрочное склеивание POLI-FLEX NYLON с тканью при соблюдении условий термопереноса.

Мы рекомендуем провести тест на материале.

В связи с различными влияниями, которые происходят при печати, резке, термопереносе, а также применения моющих и чистящих средств, ответственность производителя за качество распространяется только на необработанный материал.

Технические данные

Материал пленки:	Полиуретан, литая
Клей:	Полиуретановый термоклей
Толщина [мм]:	0,10 +/- 5 %
Подложка:	ПЭТ- пленка, самоклеящаяся

Условия переноса

Температура:	145° - 150° C
Давление:	2 - 2,5 bar
Время:	Предварительное нажатие: 3 - 4 сек. ПЭТ лайнер следует удалять в теплом состоянии. Повторное нажатие: 10 - 15 сек.

Стирка

Стирка:	40° C Подходит для сухой чистки; Перхлорэтилен (Тетрахлорэтилен). Стирать наизнанку.
---------	---

Стандартные размеры

500 mm x 25 m
1.000 mm x 25 m
1.524 mm x 25 m

Паспорт безопасности

При использовании в нормальных условиях, этот продукт не генерирует и не выделяет опасные химические вещества. Это неопасный продукт в соответствии с действующим критериями GefStoffV и EC. Поэтому не надо делать Паспорт безопасности материала для данного продукта. Паспорт безопасности служит только для соблюдения регламента о предоставлении информации в соответствии с REACH (EC) oN 1907/2006 и предоставляется по запросу. Этот продукт не является опасным продуктом в отношении транспортировки; он также не содержит веществ, которые загрязняют воду в соответствии с Федеральным законом о воде. После использования, утилизируйте отходы в соответствии с местными / национальными законами.