

Описание изделия

Специальная ПВХ пленка с мономерными пластификаторами для декорирования стекла. Сниженный уровень блеска поверхности пленки позволяет избежать нежелательных бликов. Поставляется в цветовом варианте серебристо-серый.

Материал подложки

Специальный силиконовый картон с двусторонним покрытием, 137 г/м², позволяет без труда удалять ненужные области.

Контактный клей

Полиакрилат, постоянный

Область применения

Разработана для стеклянных поверхностей, на которых должен быть достигнут эффект изморози либо видимость травленного, шлифованного или подвергнутого пескоструйной обработке стекла, в частности, для декоративного оформления витрин, зеркальных поверхностей и стеклянных дверей. Подходит для обработки на режущих плоттерных установках. Рекомендуется приклеивание мокрым способом.

Технические характеристики

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,070 мм
Формоустойчивость* (DIN 53377)	При наклеивании на стекло, усадка в поперечном и продольном направлении макс. 0,5 мм.
Термостойкость**	При наклеивании на акриловое стекло, от -40°C до +90°C, без изменений
Стойкость к моющим средствам	При наклеивании на акриловое стекло, 8 ч нахождения в стиральном растворе (0,5% бытовой очиститель) при комнатной температуре и при 65°C, без изменений
Сила сцепления* (FINAT TM 1, через 24 ч)	Стекло: 18 Н/25 мм Акрил. стек.: 16 Н/25 мм
Разрывная прочность* (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: > 17 МПа В поперечном направлении: > 17 МПа
Удлинение при разрыве* (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: >120% В поперечном направлении: >120%
Срок хранения***	2 года
Температура склеивания	> +8°C
Срок службы при надлежащей обработке**** При вертикальном атмосферном воздействии на улице	3 года

* среднее значение; ** кратковременная нагрузка; *** в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности воздуха 50%; **** обычный среднеевропейский климат

Замечание о продукте

Поверхность, на которую производится наклеивание, не должна содержать пыли, жира и других загрязнений, способных ослабить сцепление материала. Поверхности со свежим лакокрасочным покрытием должны высохнуть не менее трёх недель или до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо протестировать с планируемыми лакокрасочными материалами. Кроме того, нужно соблюдать опубликованные указания по обработке компании ORAFOL. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Во время всего процесса производства вся продукция ORACAL® проходит тщательный контроль качества. Поэтому мы гарантируем соответствие качества поставляемой продукции торговым стандартам и отсутствие в ней производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORACAL® основывается на результатах исследований, которые наше предприятие считает достоверными, однако она не является гарантией. Ввиду множества способов использования продукции ORACAL® и постоянного расширения областей применения покупатель обязан тщательно проверить функциональные показатели и пригодность продукта для конкретной цели. Покупатель несёт все риски, связанные с подобным применением данной продукции. Во все указанные данные могут вноситься изменения.

ORACAL® является зарегистрированным товарным знаком компании ORAFOL Europe GmbH.

