

IV4020/4021

Самоклеящаяся пленка для холодного ламинирования с защитой от УФ-излучения

Описание:

Пленка: 80 микрон, прозрачная матовая/глянцевая пленка с защитой от УФ.

Клей: Постоянный, прозрачный.

Подложка: Плотностью 120 г/м², с односторонним покрытием из силиконизированной бумаги.

Ширины: 1.06/1.27/1.37/1.52м

Свойства:

1. Продукт можно использовать в течение двух лет.
2. Пленка надежно приклеивается к поверхности, на которую нанесено изображение, повышая эксплуатационные характеристики конечного продукта.
3. Имеет защиту от УФ-излучения, для наружного и внутреннего применения сроком два года. Без изменения цвета (пожелтения).

Применение:

Пленка для ламинирования в основном используется для защиты изображений (рекламные печатные изображения, напольная графика, рекламные печатные изображения внутри помещений.)

Технические данные:

Условия тестирования: температура в помещении 23 ±2 °С. Относительная влажность воздуха 50±5%
Для проведения нижеприведенных испытаний использовались - алюминий, ПВХ лист, стекло, сталь.

Тестируемые элементы	ед. изм.	Метод испытания	Среднее значение
Толщина пвх	Микрон	GB/T6672-2001	80±10
Вес подложки	г/м ²	GB4669-1995	120±10
Масса готового продукта	г/м ²	GB4669-1995	250±20
Первоначальная адгезия	N/25мм	FTM 9	≥11
24ч, 180°отслаивание	N/25мм	FTM 1	≥13
Стабильность размеров MD	мм	FTM 14	≤1.0
Стабильность размеров CD	мм	FTM 14	≤0.6
Прочность на растяжение MD	N/25 мм	GB/T1040.1-2006	≥40
Прочность на растяжение CD	N/25 мм	GB/T1040.1-2006	≥35
Диапазон рабочих температур			-20~+70

- Все технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления

Условия хранения:

Все продукты INFLEX должны храниться в оригинальной упаковке и не распечатанной. Не подвергать материал прямому воздействию солнечных лучей и источников тепла. Срок годности составляет 1 год при температуре 25°С±5°С и относительной влажности 50±15%.

Условия наклеивания:

Производственная среда: температура 25 ± 5 °С, относительная влажность воздуха 50% +-10%, чистая, непыльная среда. Приступайте к холодному ламинированию и другим операциям после полного высыхания изображения.

Условия эксплуатации:

Температура 25 ± 5 °С, относительная влажность воздуха $50\%\pm 10\%$, наносить пленку на чистую, гладкую, ровную, очищенную от пыли поверхность основания.

Условие обеспечения качества:

Срок годности 12 месяцев, хранить в оригинальной картонной коробке, желательно использовать в течении 6 месяцев. Гарантия 2 года с момента изготовления.

Важное замечание :

1. Информация, указанная в данном паспорте основана на результатах испытаний, которые производитель считает надежными. Влажность окружающей среды более 70% в разных регионах повлияет на результаты печати.
2. Данный продукт имеет постоянный клей и возможно наличие остатков клея на различных поверхностях в зависимости от времени, в течении которого изображение находилось на поверхности.
3. Вследствие разнообразия вариантов использования пленки покупатель должен провести собственные тесты и определить пригодность продукта для предполагаемого применения. А также взять на себя связанные с этим риски.

INFLEX