

Jinbao - Standard - вспененный ПВХ лист **средней плотности, со средним содержанием мела** в своем составе, за счет чего достигается его **стоимость**. Представляет собой **среднюю ценовую** версию. Наиболее близок к классическим листам ПВХ, но при этом он не такой жесткий и долговечный. Пригоден для изделий, с не длительным сроком использования или для изделий, подвергающихся незначительным нагрузкам в процессе эксплуатации. Может быть использован для печати. При этом необходимо провести собственные тесты, чтобы определить степень пригодности.

Типовые применения: POS материалы, информационные таблички, вывески, оформление витрин и выставочных стендов, изготовление объемных букв, моделирование и др.

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Значение
Предел прочности на разрыв	Мар	SGS SHIN1910075192PS	≥ 11
Твёрдость по шору D	-	SGS SHIN1910075192PS	≥ 45
Модуль упругости	Мпа	SGS SHIN1910075192PS	≥ 800
Предел прочности при изгибе	Мпа	SGS SHIN1910075192PS	≥ 17
Относительное удлинение при разрыве	%	SGS SHIN1910075192PS	≥ 15
Температура размягчения по Вика	°C	SGS SHIN1910075192PS	≥ 70
Водопоглощение	%	SGS SHIN1910075192PS	≤ 1.0

Спецификации:

- Плотность. г/см³: 0.5
- Стандартные толщины: 3, 4, 5mm.
- Стандартные размеры: 2050x3050mm.
- Страна происхождения: Китай.

Условия хранения:

Листы должны храниться в сухом отапливаемом помещении, на ровной поверхности в горизонтальном положении. Не допускается подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.

