

## Описание

Самоклеящаяся, свободная от ПВХ пленка для цифровой печати на основе полипропилена с поверхностным покрытием, белая, с блестящей поверхностью

## Подложка

Силиконизированный с одной стороны картон, 135 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный

## Применение

Для изготовления ярких и красочных рекламных продуктов при внутреннем и краткосрочном наружном применении. Предназначена для ровных и слегка выпуклых поверхностей.

При внешнем применении рекомендуется ламинирование серией ORAGUARD® 236.

## Метод печати

Струйная печать на основе растворителей, подходит также для чернил на латексной основе

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (без защитной бумаги и клея)	0,100 мм
<b>Формоустойчивость</b> (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,3 мм
<b>Термоустойчивость***</b>	При наклеивании на алюминий, от -40° С до +80° С, без изменений
<b>Устойчивость к воде</b>	При наклеивании на алюминий через 48 час./23° С без изменений
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	16 Н/25 мм
<b>Разрывная прочность</b> (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 15 МПа В поперечном направлении: мин. 15 МПа
<b>Удлинение при разрыве</b> (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 400 % В поперечном направлении: мин. 450 %
<b>Срок хранения**</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	> +10° С
<b>Срок службы при надлежащей обработке</b> При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат)	5 лет (без нанесения печати)
<b>Снимаемость</b>	в течение 3 лет может сниматься, не оставляя следов, с большинства поверхностей

\* среднее значение    \*\* в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха  
\*\*\* обычный среднеевропейский климат

## Замечание

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует

принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

**ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Все продукты серий ORAJET® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAJET® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAJET® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAJET® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.